



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية  
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات  
من ٢٠١٩/٩/١ حتى ٢٠٢٠/٠٨/٢٥

الأصناف للأقطان المصرية									الصف	الصفة
جيزة ٩٥	جيزة ٩٠	جيزة ٩٤	جيزة ٨٦	جيزة ٩٢	جيزة ٩٦	جيزة ٩٣	جيزة ٨٧	جيزة ٤٥		
٢٩.٥٩	٢٩.٨٠	٣٣,٩٢	٣٢,٤٥	٣٣,٤٠	٣٥,٥٦	٣٦,٢٧	٣٤,٣٤	٣٤,٨٥	(مم)	متوسط طول النصف العلوى
٨٢,١	٨٤	٨٦,٣	٨٥,٧	٨٦,٧	٨٧,٦	٨٨,٤	٨٥,٨	٨٦,٧	(%)	نسبة الإنتظام
٨,٧٣	٦,٩٤	٥,٣٩	٥,٦٨	٥,١١	٤,٩٧	٤,٣٥	٧,٢٠	٥,٤٠	(%)	نسبة الشعيرات القصيرة
٣٥,٧	٣٦,١	٤١,٣	٤٣,٧	٤٥,١	٤٤,٩	٤٥,٩	٤٢	٤١,٤	(جم/تكس)	المتانة
٧,٠	٨,٥	٦,٥	٦,٢	٦,١	٦,٠	٦,٨	٦,٥	٦,٨	(%)	الإستطالة
٤,١٥	٤,٤١	٣,٩١	٣,٨٨	٣,٥٤	٣,٩٠	٢,٩٤	٢,٩٦	٢,٩٣	(ميكروجرام/بوصة)	قراءة الميكرونيير
٧٠,٣	٦٣,٤	٧٥.١	٧٣,٨	٧٥,٦	٧٥,٨	٦٧,٩	٧٢,٩	٧٢,٣	Rd	درجة الإنعكاس
١٢,٢	١١,٢	٩,٣	٩,٠	٨,٩	٩,١	١١,٨	٩,١	٨,٥	b+	درجة الإصفرار
٨٠	٨٠	٧٨	٧٦	٧٣	٧٨	٦٣	٨١	٦٦		النضج
١٥٠	١٦٠	١٤٨	١٥٦	١٣٣	١٤٩	١٢٤	٩٠	١١١		النعومة الوزنية
٠,٤	١,٣	٠,٨	٠,٨	٠,٧	٠,٥	٠,٥	٠,٨	١,٣	%	نسبة الشوائب
٣٦	١٣٥	٥٦	٦٢	٥٩	٣٩	٥٨	٦٩	١١٣		عدد الشوائب
١٤٨	١٥١	١٩٦	١٩٧	٢١٢	٢١٦	٢٢٩	٢٠٤	٢٠٧		ثابت الغزل
١٨٢٤	٥٤	٢١٦٦	٦١٥	١٠٤	٦٣	٢	١	٤		عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode