



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات
من ٢٠١٩/٩/١ حتى ٢٠٢٠/٠٦/٢٤

الأصناف للأقطان المصرية									الصف	الصفة
جيزة ٩٥	جيزة ٩٠	جيزة ٩٤	جيزة ٨٦	جيزة ٩٢	جيزة ٩٦	جيزة ٩٣	جيزة ٨٧	جيزة ٤٥		
٢٩.٥٩	٢٩.٨٠	٣٣,٩٢	٣٢,٤٥	٣٣,٤٠	٣٥,٥٦	٣٦,٢٧	٣٤,٣٤	٣٤,٨٥	(مم)	متوسط طول النصف العلوى
٨٢,١	٨٤	٨٦,٣	٨٥,٧	٨٦,٧	٨٧,٦	٨٨,٤	٨٥,٨	٨٦,٧	(%)	نسبة الإنتظام
٨,٧٨	٦,٩٤	٥,٣٩	٥,٦٨	٥,١١	٤,٩٧	٤,٣٥	٧.٢٠	٥,٤٠	(%)	نسبة الشعيرات القصيرة
٣٥,٧	٣٦,١	٤١,٣	٤٣,٧	٤٥,١	٤٤,٩	٤٥,٩	٤٢	٤١,٤	(جم/تكس)	المتانة
٧,١	٨,٥	٦,٥	٦,٢	٦,١	٦,٠	٦,٨	٦,٥	٦,٨	(%)	الإستطالة
٤,١٤	٤,٤١	٣,٩١	٣,٨٨	٣,٥٤	٣,٩٠	٢,٩٤	٢,٩٦	٢,٩٣	(ميكروجرام/بوصة)	قراءة الميكرونير
٧٠,٤	٦٣,٤	٧٥.١	٧٣,٨	٧٥,٦	٧٥,٨	٦٧,٩	٧٢,٩	٧٢,٣	Rd	درجة الإنعكاس
١٢,٣	١١,٢	٩,٣	٩,٠	٨,٩	٩,١	١١,٨	٩,١	٨,٥	b+	درجة الإصفرار
٨٠	٨٠	٧٨	٧٦	٧٣	٧٨	٦٣	٨١	٦٦		النضج
١٥٠	١٦٠	١٤٨	١٥٦	١٣٣	١٤٩	١٢٤	٩٠	١١١		النعومة الوزنية
٠,٤	١,٣	٠,٨	٠,٨	٠,٧	٠,٥	٠,٥	٠,٨	١,٣	%	نسبة الشوائب
٣٤	١٣٥	٥٦	٦٢	٥٩	٣٩	٥٨	٦٩	١١٣		عدد الشوائب
١٤٧	١٥١	١٩٦	١٩٧	٢١٢	٢١٦	٢٢٩	٢٠٤	٢٠٧		ثابت الغزل
١٧٥٨	٥٤	٢١٦٦	٦١٥	١٠٤	٦٣	٢	١	٤		عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode