



الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن  
CATGO  
مركز المعلومات والتوثيق  
IDC

الخواص الطبيعية للأقطان المصرية  
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)  
من ٢٠٢١/٩/١ حتى ٢٠٢٢/١/١١ موسم ٢٠٢١/٢٠٢٢

الإصناف للأقطان المصرية											الصف
جيزة ٩٥	جيزة ٩٤ propagation	جيزة ٩٤ BCI PROPAGATION	جيزة ٩٤ BCI	جيزة ٩٤	جيزة ٨٦	جيزة ٩٢	جيزة ٩٢ BCI	جيزة ٩٦	جيزة ٩٧	جيزة ٤٥	الصفة
٢٨.٩٧	٣٤,٣٨	٣٤,٥١	٣٥.٠٤	٣٤,٢٤	٣٣.٦٣	٣٣.٥١	٣٣.٧٠	٣٦.٣١	٣٣.٠٨	٣٥,٣٦	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٣,١	٨٧,١	٨٧,٦	٨٦.٩	٨٧,٠	٨٧.١	٨٧,١	٨٧,٣	٨٨.٣	٨٥,٥	٨٧.٦	نسبة الإنتظام (%)
٨.٣	٥.٦	٥,٦	٥.٦	٥,٦	٥,٧	٥,٩	٥,٨	٥.٤	٦,٤	٥.٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٦.٦	٤٢,٧	٤٣,٣	٤٤.٦	٤٢,٣	٤٦,٦	٤٧.٠	٤٨,٧	٤٧.٧	٤٣,٠	٤٤	المتانة (جم/تكس)
٤.٠٠	٣,٥١	٣,٦٣	٣.٦٠	٣.٦٨	٤,٤٠	٣.٤٢	٣,٥٨	٣.٨٨	٣,٧٧	٣.٠٢	قراءة الميكرونيير (ميكروجرام/بوصة)
٦٩,٠	٧٨,٤	٧٩,٣	٧٨.٢	٧٧,٠	٧٥,٦	٧٧,٩	٧٧,٦	٧٦,٨	٧٥,٠	٧١.٦	درجة الإنعكاس Rd
١١.٩	٨,٨	٩,٢	٨.٧	٨.٨	٨.٥	٨,٦	٨.٦	٨.٧	٩,٠	٨.٧	درجة الإصفرار b+
١٥٤	٢١١	٢١٤	٢١٥	٢٠٦	٢١٠	٢٢٢	٢٢٦	٢٣٠	١٩٧	٢١٩	ثابت الغزل
٧٧				٧٤	٧٩	٧٣	٧٣	٧٩	٧٥	٧١	النسبة المنوية للنضج
١٤٨				١٤٤	١٥٨	١٣٥	١٣٣	١٤٩	١٤٢	١١٢	النعومة الوزنية
٤,٤				٣.٥	٣,٧	٣,٦	٣.٧	٢,٧	٣,٩	٦,٣	نسبة الشوائب %
١٥٨				١٦١	١٢٤	١٧٥	١٥٢	١١٠	١٤٦	٢٢٨	عدد العقد/جرام
٢١٨	١٨٩	٢١	٦	١٤٠.٢	١٨٧	٤١	٣٢	٧٣	٣٤	٥	عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode