



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية  
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات  
من ٢٠١٩/٩/١ حتى ٢٠٢٠/٠٢/١٢

الأصناف للأقطان المصرية								الصفة	الصف
جيزة ٩٥	جيزة ٩٠	جيزة ٩٤	جيزة ٨٦	جيزة ٩٢	جيزة ٩٦	جيزة ٩٣	جيزة ٨٧	جيزة ٤٥	
٢٩,٥٣	٢٩,٩٣	٣٣,٩١	٣٢,٥٣	٣٣,٣٨	٣٥,٥٦	٣٦,٢٧		٣٤,٩٧	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٢,٠	٨٣,٥	٨٦,٤	٨٥,٨	٨٦,٨	٨٧,٦	٨٨,٤		٨٧,٠	نسبة الإنتظام (%)
٨,٥٦	٧,٠٣	٥,٣٥	٥,٦٢	٥,٠٩	٤,٩٧	٤,٣٥		٥,٤٠	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٥,٣	٣٥,٦	٤١,٤	٤٣,٧	٤٥,٤	٤٤,٩	٤٥,٩		٤٢,٣	المتانة (جم/تكس)
٧,٣	٨,٦	٦,٤	٦,١	٦,٠	٦,٠	٦,٨		٧,٠	الإستطالة (%)
٣,٣٩	٤,٤٥	٣,٩١	٣,٩٢	٣,٥٧	٣,٩٠	٢,٩٤		٢,٩٦	قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوص)
٧٠,٠	٦٣,٧	٧٥,٣	٧٤,١	٧٥,٨	٧٥,٨	٦٧,٩		٧٣,٤	درجة الإنعكاس Rd
١٢,٣	١١,٠	٩,٣	٨,٩	٩,٠	٩,١	١١,٨		٨,٤	درجة الإصفرار b+
٨٠	٧٧	٧٨	٧٦	٧٤	٧٨	٦٣		٧٠	النضج
١٥٠	١٥٦	١٤٩	١٥٦	١٣٤	١٤٨	١٢٤		١١٠	النعومة الوزنية
٠,٥	١,٣	٠,٧	٠,٨	٠,٧	٠,٥	٠,٥		٠,٩	مساحة الشوائب %
٣٩	١٣٢	٥٥	٦١	٥٦	٣٩	٥٨		٨١	عدد الشوائب %
١٤٧,٦	١٤٦,٩	١٩٧,٧	١٩٧,٤	٢١٣	٢١٦,٣	٢٢٩,٤		٢١١,٩	ثابت الغزل
٧٠٧	٣١	١٧٤١	٤٣٨	٨٦	٦٣	٢		٢	عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام JSDA mode