



الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
CATGO
مركز المعلومات والتوثيق
IDC

الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات
من ٢٠٢٠/٩/١ حتى ٢٠٢١/٠٦/١٥

الأصناف للأقطان المصرية												الصف
جيزة ٩٥	جيزة ٩٤ BCI	جيزة ٩٤	جيزة ٨٦	جيزة ٩٢	جيزة ٩٢ BCI	جيزة ٩٦	جيزة ٩٦ bc	جيزة ٩٣	جيزة ٩٧	جيزة ٨٧	جيزة ٤٥	الصفة
٢٩,١٣	٣٤,٠٧	٣٤,٠٥	٣٣,٠١	٣٣,٤٩	٣٣,٩٠	٣٥,٨٤	٣٥,٩٥	٣٧,١٢	٣٤,٠٤	٣٥,٢٧	٣٥,٦٩	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٣,٨	٨٧,٥	٨٧,٣	٨٧,١	٨٧,٣	٨٧,٦	٨٨,٢	٨٨,٥	٨٨,٩	٨٧,٠	٨٧,٤	٨٦,٨	نسبة الإنتظام (%)
٧,٦	٥,٦	٥,٦	٦,٠	٥,٨	٥,٧	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٧	٥,٤	٥,٥	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٦,٨	٤١,٦	٤١,٨	٤٥,٣	٤٧,٠	٤٦,٩	٤٦,٧	٤٦,٥	٤٦,٢	٤٦,٨	٤٣	٤٥	المتانة (جم/تكس)
٤,٣٣	٤,٢١	٣,٨٧	٤,٣١	٣,٥٩	٣,٦٨	٣,٩٧	٤,٠٠	٢,٨٢	٤,٣٣	٣,٢١	٢,٩٢	قراءة الميكرونيير (ميكروجرام/بوصة)
٦٧,٩	٧٨,٥	٧٦,٢	٧٤,٥	٧٥,٥	٧٥,٣	٧٥,٣	٧٦,١	٦٧,٠	٧٤,٩	٧٠,٥	٧٣,٢	درجة الإنعكاس Rd
١١,٨	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٦	٨,٧	٩,٠	٨,٦	١١,٤	٨,٩	٨,٥	٨,٧	درجة الإصفرار b+
١٥٤	٢٠,٢	٢٠,٣	٢٠,٦	٢٢,٠	٢٢,١	٢٢,٤	٢٢,٥	٢٣,٥	٢١,١	٢١,٢	٢٢,٠	ثابت الغزل
٨٦	٨٣	٧٧	٨٢	٧٥	٧٨	٨٣	٧٩	٦٢	٨٢	٧٣	٧١	النسبة المنوية للنضج
١٥٧	١٥٣	١٤٨	١٦٢	١٣٥	١٣٩	١٥٣	١٥٠	١٢٥	١٦٩	١٢٣	١٠,٩	النعومة الوزنية
٤,٧	٣,١	٣,٧	٣,٩	٤,٣	٤,٢	٣,٦	٣,٨	٤,٣	٣,٣	٤,٣	٥,١	الشوائب %
٩٢	١٢٨	١١٩	٩٨	١٠,٦	١٠,٩	٩,٠	٨٢	١٣٣	٧,٠	١٦٦	١٧,٠	عدد العقد/جرام
٢٥١	١٠	٢٦١٥	٣٤٥	٦٥	٦٥	٣٨	١١	٨	٦	٣	٤	عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode