



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات
من ٢٠١٩/٩/١ حتى ٢٠٢٠/٣/١٨

الأصناف للأقطان المصرية									الصف
جيزة ٩٥	جيزة ٩٠	جيزة ٩٤	جيزة ٨٦	جيزة ٩٢	جيزة ٩٦	جيزة ٩٣	جيزة ٨٧	جيزة ٤٥	الصفة
٢٩,٥١	٢٩,٨٠	٣٣,٩٢	٣٢,٤٦	٣٣,٤٠	٣٥,٥٦	٣٦,٢٧	٣٤,٣٤	٣٤,٩٧	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٢,٠	٨٤	٨٦,٣	٨٥,٧	٨٦,٧	٨٧,٦	٨٨,٤	٨٥,٨	٨٧,٠	نسبة الإنتظام (%)
٨,٥٤	٦,٩٤	٥,٣٨	٥,٦٦	٥,١١	٤,٩٧	٤,٣٥	٧,٢٠	٥,٤٠	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٥,٤	٣٦,١	٤١,٣	٤٣,٧	٤٥,١	٤٤,٩	٤٥,٩	٤٢	٤٢,٣	المتانة (جم/تكس)
٧,٣	٨,٥	٦,٥	٦,٢	٦,١	٦,٠	٦,٨	٦,٥	٧,٠	الإستطالة (%)
٣,٩٣	٤,٤	٣,٩١	٣,٨٩	٣,٥٤	٣,٩٠	٢,٩٤	٢,٩٦	٢,٩٦	قراءة الميكرونيير (ميكروجرام/بوصة)
٦٩,٩	٦٣,٤	٧٥,١	٧٣,٨	٧٥,٦	٧٥,٨	٦٧,٩	٧٢,٩	٧٣,٤	درجة الإنعكاس Rd
١٢,٣	١١,٢	٩,٣	٩,٠	٨,٩	٩,١	١١,٨	٩,١	٨,٤	درجة الإصفرار b+
٧٩	٨٠	٧٨	٧٦	٧٣	٧٨	٦٣	٨١	٧٠	النضج
١٥٠	١٦٠	١٤٩	١٥٦	١٣٣	١٤٩	١٢٤	٩٠	١١٠	النعومة الوزنية
٠,٥	١,٣	٠,٧	٠,٨	٠,٧	٠,٥	٠,٥	٠,٨	٠,٩	مساحة الشوائب %
٣٩	١٣٥	٥٥	٦٢	٥٩	٣٩	٥٨	٦٩	٨١	عدد الشوائب %
١٤٨	١٥١	١٩٦	١٩٧	٢١٢	٢١٦	٢٢٩	٢٠٤	٢١٢	ثابت الغزل
٧٢٢	٥٤	٢٠٩١	٥٧٤	١٠٤	٦٣	٢	١	٢	عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode