



الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن  
CATGO  
الإدارة العامة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي  
ISD

الخواص الطبيعية للأقطان المصرية  
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)  
من ٢٠٢٢/٩/١ حتى ٢٠٢٢/١١/١٤ موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الأصناف للأقطان المصرية													الصفة	
جيزة ٩٥	Bio cotton جيزة ٩٢	جيزة ٩٤ propagation	جيزة ٩٤ BCI PROPAGATION	جيزة ٩٤ BCI	سوبر جيزة ٩٤	سوبر جيزة ٨٦	أكسترا جيزة ٩٢	جيزة ٩٢ BCI	أكسترا جيزة ٩٦	جيزة ٩٣	سوبر جيزة ٩٧	جيزة ٨٧	أكسترا جيزة ٤٥	الصفة
٢٩,٣٦					٣٤,٠٩	٣٢,٦٢	٣٣,٧٦		٣٥,١٠		٣٣,٨٧		٣٥,١٠	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٣,٣					٨٦,٦	٨٥,٦	٨٦,٧		٨٧,٤		٨٥,٩		٨٦,٧	نسبة الإنتظام (%)
٧,٧					٥,٦	٦,٥	٥,٦		٥,٤		٦,٠		٥,٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٦,٧					٤١,٣	٤١,٧	٤٤,٤		٤١,٣		٤٣,٠		٤١,٦	المتانة (جم/تكس)
٤,٥٣					٣,٩٣	٣,٦٤	٣,٦٧		٣,٨٠		٤,٠٤		٣,٢٣	قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)
٦٨,٧					٧٧,٣	٧٤,٧	٧٧,٥		٧٥,٠		٧٦,٢		٧٢,٤	درجة الإنعكاس Rd
١١,٦					٨,٩	٩,٥	٩,١		٨,٥		٩,٣		٨,٦	درجة الإصفرار b+
١٥٠					١٩٩	١٩٤	٢١٠		٢٠٤		١٩٩		٢٠٦	ثابت الغزل
٨٨					٧٨	٧١	٧٦		٨٠		٧٩		٧١	النسبة المنوية للنضج
١٥٨					١٤٨	١٥٠	١٣٦		١٥١		١٥٠		١١٥	النعومة الوزنية
٤,٥					٣,٥	٤,٠	٣,٢		٥,٠		٢,٨		٤,٥	نسبة الشوائب %
١١٩					١٤٠	١٥٧	١١٥		١٥٣		١١٤		١٩٩	عدد العقد / جرام
٨١					٢٤٠	٣	٦		١		٩		٣	عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode