

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٥/٩/١ حتى ٢٠٢٥/١١/٢٠ موسم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦/

الأصناف للأقطان المصرية												الصف
جيزة ٩٥ propagation	أسترا جيزة ٩٢ BCI	Giza ٩٥Bei propagation	Giza ٩٥ Bei	جيزة ٩٥	أسترا جيزة ٩٢ BIO-CO	جيزة ٩٨	سوبر جيزة ٩٤	أسترا جيزة ٩٦ propagation	أسترا جيزة ٩٣	أسترا جيزة ٨٧	أسترا جيزة ٤٥	الصفة
٤.١٣		٤.٠٣	٤.١٧	٤.٢٧		٣.٩٤	٤.٣١					قراءة الميكروثير (ميكروجرام/بوصة)
٢٩.٩٥		٢٩.٤٥	٢٩.٨٠	٢٩.٢٩		٣١.٣٤	٣٤.٣٢					متوسط طول النصف الطوى (مم)
٨٣.٤		٨٣.٢	٨٣.٠	٨٢.٥		٨٤.٢	٨٦.٥					نسبة الانتظام (%)
٨.٣		٨.١	٨.٣	٨.٥		٧.٥	٦.٠					نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٥.١		٣٥.٤	٣٥.٨	٣٤.٣		٣٦.١	٤١.٩					المتانة (جم/تكن)
٦٧.٩		٦٨.٥	٦٩.٤	٦٩.٤		٦٦.٢	٧٥.٢					درجة الانعكاس Rd
١١.٨		١١.٥	١١.٧	١١.٦		١٢.٣	٩.٣					درجة الاصفرار b+
١٥١		١٥١	١٥١	١٤٣		١٦١	١٩٦					ثابت الغزل
٨٣		٨٣	٨٥	٨٦		٨١	٨٥					النسبة المئوية للتضج
١٥٢		١٥٣	١٥٥	١٥٦		١٥٠	١٥٥					النوعية الوزنية
				٤.٠								نسبة الشوائب %
												عدد العقد / جرام
٤		٤	١٥	٤٩		٥	٦					عدد العينات

ملاحظة : الاختبار حسب نظام USDA mode

رئيس مجلس الإدارة
/ محمد عبد الحفيظ