

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



## الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٤/١٧ موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الأصناف للأقطان المصرية												الصفة
اكسترا جيزة ٩٢ Cotton propagation	اكسترا جيزة ٩٢ BCI	اكسترا جيزة ٩٢ propagation	اكسترا جيزة ٩٢ BCI Propagation	اكسترا جيزة ٩٢	اكسترا جيزة ٩٢ BIO-CO	اكسترا جيزة ٩٢ BCI	اكسترا جيزة ٩٦	اكسترا جيزة ٩١ propagation	اكسترا جيزة ٩٣	اكسترا جيزة ٨٧	اكسترا جيزة ٤٥	الصفة
٣,٩٣	٣,٧١	٣,٧٦	٣,٦١	٣,٦٦	٣,٤٤	٣,٩٧	٣,٨٥	٣,٨٥	٣,١٢	٣,٥٠	٣,٣٨	قراءة الميكرومتر (ميكروجرام/يوصة)
٣٥,٥٠	٣٣,٩٩	٣٤,٤٢	٣٣,٩٩	٣٣,٩٣	٣٤,٢٢	٣٦,٤٧	٣٦,٣٣	٣٦,٤٢	٣٧,١٤	٣٦,٥٩	٣٥,٩٩	متوسط طول النصف الطوى (مم)
٨٨,٧	٨٧,٤	٨٧,٩	٨٨,٠	٨٧,٢	٨٨,٧	٨٧,٨	٨٧,٦	٨٧,٨	٨٧,٧	٨٨,١	٨٧,٧	نسبة الإلتظام (%)
٥,٤	٥,٦	٥,٥	٥,٥	٥,٧	٥,٥	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٤٦,٦	٤٦,١	٤٦,٦	٤٦,٤	٤٦,٤	٤٧,١	٤٥,٣	٤٥,٣	٤٥,٤	٤٤,٨	٤٣,٤	٤٣,٦	المتفتة (جم/تكس)
٧٩,٢	٧٦,٨	٧٨,٣	٧٨,٠	٧٦,٩	٧٦,٩	٧٥,٣	٧٤,٨	٧٦,٥	٦٧,٤	٧٤,٢	٧٤,٥	درجة الإعتكاس Rd
٨,٥	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٢	٨,٦	٨,٨	٨,٧	١٠,٩	٨,٣	٨,٦	درجة الإصفرار b+
٢٢٨	٢١٨	٢٢٣	٢٢٤	٢١٨	٢٣٠	٢١٩	٢١٨	٢٢١	٢٢٢	٢١٩	٢١٨	ثابت الغزل
٨٦	٨٢	٨٢	٨٣	٨٣		٨٣	٨١		٧٠	٨٦	٨٥	النسبة المئوية للنضج
١٤٧	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤٣		١٥٢	١٥٠		١٢٩	١٢٦	١٢٤	التعومة الوزنية
	٣,٣	٣,٢	٣,٤	٣,٤		٣,٤	٣,٢			٣,١	٣,٧	نسبة الشوائب %
	١٨٤	١٥٥	١٥٦	١٦٦		١٦١	١٧٩		٢١٠	١٣٦	٢١٣	عدد العقد / جرام
٢	٩٩	١٨	٤	٦١	٣	٥٧	١٤٧	٤٨	٧	٢	٣	عدد العينات

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode