

الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي

ISD



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٦/١٩ موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

الأصناف للأقطان المصرية												الصفة
اكسترا جزءة ٩٢ Reel Cotton propagation	اكسترا جزءة ٩٢ BCI	اكسترا جزءة ٩٢ propagation	اكسترا جزءة ٩٢ BCI Propagation	اكسترا جزءة ٩٢	اكسترا جزءة ٩٢ BIO-CO	اكسترا جزءة ٩٢ BCI	اكسترا جزءة ٩٦	اكسترا جزءة ٩٦ propagation	اكسترا جزءة ٩٣	اكسترا جزءة ٨٧	اكسترا جزءة ٤٥	
٣,٩٣	٣,٧١	٣,٧٦	٣,٦١	٣,٦٦	٣,٤٤	٣,٩٥	٣,٨٤	٣,٨٥	٣,١٢	٣,٥٠	٣,٣٨	قراءة الميكرومتر (ميكروجرام/بوصة)
٣٥,٥٠	٣٣,٩٩	٣٤,٤٢	٣٣,٩٩	٣٣,٩٤	٣٤,٢٢	٣٦,٤٨	٣٦,٣٢	٣٦,٤٢	٣٧,١٤	٣٦,٥٩	٣٥,٩٩	متوسط طول النصف العلوي (مم)
٨٨,٧	٨٧,٤	٨٧,٩	٨٨,٠	٨٧,٢	٨٨,٧	٨٧,٨	٨٧,٦	٨٧,٨	٨٧,٧	٨٨,١	٨٧,٧	نسبة الانتظام (%)
٥,٤	٥,٦	٥,٥	٥,٥	٥,٦	٥,٥	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٤٦,٦	٤٦,١	٤٦,٦	٤٦,٤	٤٦,٣	٤٧,١	٤٥,٥	٤٥,٣	٤٥,٤	٤٤,٨	٤٣,٤	٤٣,٦	المتانة (جم/تكس)
٧٩,٢	٧٦,٨	٧٨,٣	٧٨,٠	٧٧,٠	٧٦,٩	٧٥,٣	٧٤,٧	٧٦,٥	٦٧,٤	٧٤,٢	٧٤,٥	درجة الإخفاص Rd
٨,٥	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٢	٨,٧	٨,٨	٨,٧	١٠,٩	٨,٣	٨,٦	درجة الإصفرار b+
٢٢٨	٢١٨	٢٢٣	٢٢٤	٢١٨	٢٣٠	٢٢٠	٢١٩	٢٢١	٢٢٢	٢١٩	٢١٨	ثابت القزل
٨٦	٨١	٨٢	٨٣	٨١	٧٧,٣	٨٣	٨٨	٨١	٧٢	٨٦	٨٥	النسبة المئوية للتضج
١٤٧	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤١	١٣٩	١٥٣	١٥١	١٥١	١٣١	١٢٦	١٢٤	القوة الوزنية
	٣,٦	٣,٢	٣,٤	٣,٦		٣,٢	٣,٤		٣,٤	٣,١	٣,٥	نسبة الشوائب %
	١٨٤	١٥٥	١٥٦	١٧٠		١٦٧	١٧٣		٢٠٧	١٣٦	٢١٣	عدد العقد/جرام
٢	٩٩	١٨	٤	٦٨	٣	٦٠	١٦٠	٤٨	٧	٢	٣	عدد العينات

ملاحظة : الاختيار حسب نظام USDA mode