

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١ موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الأسناف للأقطان المصرية												الصف
الصفة	أكترا جيزة ٤٥	أكترا جيزة ٨٧	أكترا جيزة ٩٣	أكترا جيزة ٩٦propagation	أكترا جيزة ٩٦	أكترا جيزة ٩٦BCI	أكترا جيزة ٩٢ BIO-CO	أكترا جيزة ٩٢	أكترا جيزة ٩٢ Bcl Propagation	أكترا جيزة ٩٢ propagation	أكترا جيزة ٩٢BCI	أكترا جيزة ٩٢ Reel Cotton propagation
قراءة الميكروثير (ميكروجرام/بوصة)	٣,٣٨	٣,٥٠	٣,١٢	٣,٨٥	٣,٨٤	٣,٩٥	٣,٤٤	٣,٦٦	٣,٦١	٣,٧٦	٣,٧١	٣,٩٣
متوسط طول النصف الطوى (مم)	٣٥,٩٩	٣٦,٥٩	٣٧,١٤	٣٦,٤٢	٣٦,٣٢	٣٦,٤٨	٣٤,٢٢	٣٣,٩٤	٣٣,٩٩	٣٤,٤٢	٣٣,٩٩	٣٥,٥٠
نسبة الانتظام (%)	٨٧,٧	٨٨,١	٨٧,٧	٨٧,٨	٨٧,٦	٨٧,٨	٨٨,٧	٨٧,٢	٨٨,٠	٨٧,٩	٨٧,٤	٨٨,٧
نسبة الشعيرات القصيرة (%)	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٥	٥,٦	٥,٥	٥,٥	٥,٦	٥,٤
المتانة (جم/تكن)	٤٣,٦	٤٣,٤	٤٤,٨	٤٥,٤	٤٥,٣	٤٥,٥	٤٧,١	٤٦,٣	٤٦,٤	٤٦,٦	٤٦,١	٤٦,٦
درجة الانعكاس Rd	٧٤,٥	٧٤,٢	٦٧,٤	٧٦,٥	٧٤,٧	٧٥,٣	٧٦,٩	٧٧,٠	٧٨,٠	٧٨,٣	٧٦,٨	٧٩,٢
درجة الإصفرار b+	٨,٦	٨,٣	١٠,٩	٨,٧	٨,٨	٨,٧	٨,٢	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٥
ثابت القزل	٢١٨	٢١٩	٢٢٢	٢٢١	٢١٩	٢٢٠	٢٣٠	٢١٨	٢٢٤	٢٢٣	٢١٨	٢٢٨
النسبة المئوية للتضج	٨٥	٨٦	٧٢	٨١	٨٢	٨٣	٧٧,٣	٨١	٨٣	٨٢	٨١	٨٦
النوعية الوزنية	١٢٤	١٢٦	١٣١	١٥١	١٥٢	١٥٣	١٣٩	١٤١	١٤٣	١٤٢	١٤١	١٤٧
نسبة الشوائب %	٣,٥	٣,١	٣,٤		٣,٤	٣,٢		٣,٦	٣,٤	٣,٢	٣,٦	
عدد العقد / جرام	٢١٣	١٣٦	٢٠٧		١٧٣	١٦٧		١٧٠	١٥٦	١٥٥	١٨٤	
عدد العينات	٣	٢	٧	٤٨	١٦٠	٦٠	٣	٦٨	٤	١٨	٩٩	٢

ملاحظة : الاختبار حسب نظام USDA mode