

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



## الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

### مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٥/٢٢ موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

| الاصناف للأقطان المصرية              |                    |                               |                                   |                |                       |                    |                |                               |                |                |                | الصفة                             |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| اكسترا جيزة ٩٢<br>Cotton propagation | اكسترا جيزة ٩٢ BCI | اكسترا جيزة ٩٢<br>propagation | اكسترا جيزة ٩٢ BCI<br>Propagation | اكسترا جيزة ٩٢ | اكسترا جيزة ٩٢ BIO-CO | اكسترا جيزة ٩٢ BCI | اكسترا جيزة ٩٢ | اكسترا جيزة ٩٢<br>propagation | اكسترا جيزة ٩٢ | اكسترا جيزة ٨٧ | اكسترا جيزة ٤٥ |                                   |
| ٣,٩٣                                 | ٣,٧١               | ٣,٧٦                          | ٣,٦١                              | ٣,٦٦           | ٣,٤٤                  | ٣,٩٥               | ٣,٨٥           | ٣,٨٥                          | ٣,١٢           | ٣,٥٠           | ٣,٣٨           | قراءة الميكرومتر (ميكروجرام/بوصة) |
| ٣٥,٥٠                                | ٣٣,٩٩              | ٣٤,٤٢                         | ٣٣,٩٩                             | ٣٣,٩٤          | ٣٤,٢٢                 | ٣٦,٤٨              | ٣٦,٣٢          | ٣٦,٤٢                         | ٣٧,١٤          | ٣٦,٥٩          | ٣٥,٩٩          | متوسط طول الصف الطوى (مم)         |
| ٨٨,٧                                 | ٨٧,٤               | ٨٧,٩                          | ٨٨,٠                              | ٨٧,٢           | ٨٨,٧                  | ٨٧,٨               | ٨٧,٦           | ٨٧,٨                          | ٨٧,٧           | ٨٨,١           | ٨٧,٧           | نسبة الانتظام (%)                 |
| ٥,٤                                  | ٥,٦                | ٥,٥                           | ٥,٥                               | ٥,٦            | ٥,٥                   | ٥,٤                | ٥,٤            | ٥,٤                           | ٥,٤            | ٥,٤            | ٥,٤            | نسبة الشجيرات القصيرة (%)         |
| ٤٦,٦                                 | ٤٦,١               | ٤٦,٦                          | ٤٦,٤                              | ٤٦,٣           | ٤٧,١                  | ٤٥,٥               | ٤٥,٣           | ٤٥,٤                          | ٤٤,٨           | ٤٣,٤           | ٤٣,٦           | المتانة (جم/تكس)                  |
| ٧٩,٢                                 | ٧٦,٨               | ٧٨,٣                          | ٧٨,٠                              | ٧٧,٠           | ٧٦,٩                  | ٧٥,٣               | ٧٤,٧           | ٧٦,٥                          | ٦٧,٤           | ٧٤,٢           | ٧٤,٥           | درجة الانعكاس Rd                  |
| ٨,٥                                  | ٨,٤                | ٨,٤                           | ٨,٤                               | ٨,٤            | ٨,٢                   | ٨,٧                | ٨,٨            | ٨,٧                           | ١٠,٩           | ٨,٣            | ٨,٦            | درجة الاصفرار b+                  |
| ٢٢٨                                  | ٢١٨                | ٢٢٣                           | ٢٢٤                               | ٢١٨            | ٢٣٠                   | ٢٢٠                | ٢١٩            | ٢٢١                           | ٢٢٢            | ٢١٩            | ٢١٨            | ثابت الغزل                        |
| ٨٦                                   | ٨١                 | ٨٢                            | ٨٣                                | ٨١             | ٧٧,٣                  | ٨٤                 | ٨٢             | ٨١                            | ٧٢             | ٨٦             | ٨٥             | النسبة المئوية للتشج              |
| ١٤٧                                  | ١٤١                | ١٤٢                           | ١٤٣                               | ١٤١            | ١٣٩                   | ١٥٣                | ١٥٢            | ١٥١                           | ١٣١            | ١٢٦            | ١٢٤            | النوعية الوزنية                   |
|                                      | ٣,٦                | ٣,٢                           | ٣,٤                               | ٣,٦            |                       | ٣,٢                | ٣,٤            |                               | ٣,٤            | ٣,١            | ٣,٥            | نسبة الشوائب %                    |
|                                      | ١٨٤                | ١٥٥                           | ١٥٦                               | ١٧٠            |                       | ١٦٧                | ١٧٣            |                               | ٢٠٧            | ١٣٦            | ٢١٣            | عدد العقد / جرام                  |
| ٢                                    | ٩٩                 | ١٨                            | ٤                                 | ٦٨             | ٣                     | ٦٠                 | ١٥٩            | ٤٨                            | ٧              | ٢              | ٣              | عدد العينات                       |

ملاحظة : الاختيار حسب نظام USDA mode

المدير العام / محمد عبد الحفيظ