

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

CATGO

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

ISD



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١ موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الاصناف للأقطان المصرية												الصف
اكسترا جزء ٩٢ Cotton propagation	اكسترا جزء ٩٢ BCI	اكسترا جزء ٩٢ propagation	اكسترا جزء ٩٢ Bcl Propagation	اكسترا جزء ٩٢	اكسترا جزء ٩٢ BIO-CO	اكسترا جزء ٩٢ BCI	اكسترا جزء ٩٢	اكسترا جزء ٩٢ propagation	اكسترا جزء ٩٣	اكسترا جزء ٨٧	اكسترا جزء ٤٥	الصفة
٣,٩٣	٣,٧١	٣,٧٦	٣,٦١	٣,٦٦	٣,٤٤	٣,٩٥	٣,٨٤	٣,٨٥	٣,١٢	٣,٥٠	٣,٣٨	قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)
٣٥,٥٠	٣٣,٩٩	٣٤,٤٢	٣٣,٩٩	٣٣,٩٤	٣٤,٢٢	٣٦,٤٨	٣٦,٣٢	٣٦,٤٢	٣٧,١٤	٣٦,٥٩	٣٥,٩٩	متوسط طول النصف الطوى (مم)
٨٨,٧	٨٧,٤	٨٧,٩	٨٨,٠	٨٧,٢	٨٨,٧	٨٧,٨	٨٧,٦	٨٧,٨	٨٧,٧	٨٨,١	٨٧,٧	نسبة الانتظام (%)
٥,٤	٥,٦	٥,٥	٥,٥	٥,٦	٥,٥	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٤٦,٦	٤٦,١	٤٦,٦	٤٦,٤	٤٦,٣	٤٧,١	٤٥,٥	٤٥,٣	٤٥,٤	٤٤,٨	٤٣,٤	٤٣,٦	المتانة (جم/تكن)
٧٩,٢	٧٦,٨	٧٨,٣	٧٨,٠	٧٧,٠	٧٦,٩	٧٥,٣	٧٤,٧	٧٦,٥	٦٧,٤	٧٤,٢	٧٤,٥	درجة الانعكاس Rd
٨,٥	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٢	٨,٧	٨,٨	٨,٧	١٠,٩	٨,٣	٨,٦	درجة الاصفرار b+
٢٢٨	٢١٨	٢٢٣	٢٢٤	٢١٨	٢٣٠	٢٢٠	٢١٩	٢٢١	٢٢٢	٢١٩	٢١٨	ثابت الغزل
٨٦	٨١	٨٢	٨٣	٨١	٧٧,٣	٨٣	٨٢	٨١	٧٢	٨٦	٨٥	النسبة المئوية للتضج
١٤٧	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤١	١٣٩	١٥٣	١٥٢	١٥١	١٣١	١٢٦	١٢٤	النوعية الوزنية
	٣,٦	٣,٢	٣,٤	٣,٦		٣,٢	٣,٤		٣,٤	٣,١	٣,٥	نسبة الشوائب %
	١٨٤	١٥٥	١٥٦	١٧٠		١٦٧	١٧٣		٢٠٧	١٣٦	٢١٣	عدد العقد / جرام
٢	٩٩	١٨	٤	٦٨	٣	٦٠	١٦٠	٤٨	٧	٢	٣	عدد العينات

ملاحظة : الاختبار حسب نظام USDA mode