

الصفات الطبيعية للأصناف قصيرة التيلة
العينات مسحوبة عن طريق المحالج
من ٢٠٢١/٩/٠١ إلى ٢٠٢٢/٨/٢



إديسا	ليما	property
٢٩,١٣	٢٩,٨٩	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٤,٥	٨٤,١	نسبة الإنتظام (%)
٦,٥٠	٧,٨٠	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣١,٦٠	٣١,٦٠	المتانة (جم/تكس)
٥,١٤	٤,٨٧	قراءة الميرونير (ميكروجرام/بوصة)
٦٩,٨	٧٤,٢	درجة الإنعكاس Rd
٨,٩٠	٨,٩	درجة الإصفرار +b
١٣٥	١٤٠	ثابت الغزل
٧٩	٧٥	النسبة المنوية للنضج
١٨٩	١٨٥	النعومة الوزنية
١٦,٣	١٥,٧	نسبة الشوائب %
١٢٩	٩٤	عدد العقد / جرام
٥	٩	عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد خضر